


STRATIFIÉ HPL • PANNEAU CONTRECOLLÉ HPL • COMPACT HPL

SIGNATURE CRÉATION

HIGH PRESSURE LAMINATE • HPL BONDED BOARDS • COMPACT HPL



HYGIÈNE - HYGIENIC

Nettoyage facile
Easy to cleanApte au contact alimentaire
Suitable for food contactAntibactérien
Antibacterial

RÉSISTANCE - RESISTANT TO

Abrasion
AbrasionChocs
ImpactRayures
ScratchesChaleur jusqu'à 180 °C
Heat up to 180 °CFissuration
CrackingProduits chimiques
Chemical productsLumière artificielle
Artificial lightUsinable dans la masse*
Machinable throughout
its thickness*

NOUS RÉALISONS VOS CRÉATIONS !

- Bénéficiez de la résistance et de la durabilité de notre stratifié HPL
- Créez des décors uniques et exclusifs pour vos projets : photo, création graphique, dessin, oeuvre d'art, publicité...
- Transformez les environnements en réalisant des fresques murales
- A chaque étape, notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner. Contactez-nous : signature@polyrey.com
- Pour vous accompagner dans la création de vos fichiers graphiques, consultez notre guide technique en ligne sur www.polyrey.com

APPLICATIONS : MURALE, MOBILIER, CRÉDENCE, PORTE, CABINE, SIGNALÉTIQUE...

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION HPL

FORMATS (cm) : 215 × 97 • 245 × 124 • 307 × 124 • 307 × 132

ÉPAISSEURS (mm) : 0,9 • 1 (ignifuge)

STRATIFIÉ HPL CONTRECOLLÉ SUR PANNEAU

FORMATS (cm) : 307 × 124

ÉPAISSEURS (mm) : 19,9 • 20 (ignifuge)

STRATIFIÉ COMPACT HPL

FORMATS (cm) : 215 × 97 • 307 × 124 • 307 × 132

ÉPAISSEURS (mm) : 4 • 6 • 8 • 10 • 12,5

WE MAKE YOUR CREATIONS !

- Benefit from the resistance and durability of our HPL panels
- Create unique and exclusive decors for your projects : Photo printing, graphic design, drawings, artwork, advert...
-

↑ Usage vertical uniquement	PRODUIT		STRATIFIÉ HPL SIGNATURE CRÉATION		STRATIFIÉ COMPACT HPL SIGNATURE CRÉATION			
	QUALITÉ		Standard	Ignifuge	Standard	Ignifuge		
	FINITIONS		FA - BRI - EXM - SUR GRA ↑ - LEG ↑ - ALG ↑ - ROC ↑ - ESA ↑ LIM ↑ - FUS ↑ - SEV ↑ - EPM ↑ - CUI ↑		FA - BRI - EXM - ROC ↑ - LIM ↑			
	ÉPAISSEURS		0,9 mm	1 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm			
Testé selon les exigences EN438	CARACTÉRISTIQUES	NORME	UNITÉ					
Propriétés physiques et dimensionnelles								
Masse volumique	EN ISO 1183-1	g/cm³	≥ 1,35		≥ 1,35			
Tolérance sur épaisseur	EN 438-2-5	mm	0.9 mm +/- 0.10 mm 1.0 mm +/- 0.15 mm		4 mm : ± 0,30 / 6 mm : ± 0,40 8-10 mm : ± 0,50 / 12,5 mm : ± 0,60			
Tolérance sur longueur et largeur	EN 438-2-6	mm	- 0 / + 10		- 0 / + 10			
Tolérance sur rectitude des bords	EN 438-2-7	mm/m	≤ 1,5		≤ 1,5			
Tolérance sur équerrage	EN 438-2-8	mm/m	≤ 1,5		≤ 1,5			
Tolérance sur planéité	EN 438-2-9	mm/m	≤ 60		4 mm : ≤ 8,0 / 6-8 mm : ≤ 5,0 10-12,5 mm : ≤ 3,0			
Stabilité dimensionnelle à température élevée								
• Sens longitudinal	EN 438-2-17	%	≤ 0,55		4 mm : ≤ 0.40 / > 4 mm : ≤ 0.30			
• Sens transversal			≤ 1,05		4 mm : ≤ 0.80 / > 4 mm : ≤ 0.60			
Propriétés mécaniques								
Module de flexion	ISO 178 : 2010	MPa	-		≥ 9000			
Résistance en flexion	ISO 178 : 2010	MPa	-		≥ 80			
Résistance à l'eau bouillante								
• Augmentation de la masse	EN 438-2-12	%	-		4 mm : ≤ 5 / Autres : ≤ 2	4 mm : ≤ 7 / Autres : ≤ 3		
• Augmentation d'épaisseur			-		4 mm : ≤ 6 / Autres : ≤ 2	4 mm : ≤ 9 / Autres : ≤ 6		
• Aspect*		Classe ^(a)	≥ 1		≥ 1	≥ 1		
Résistance au choc d'une bille de petit diamètre (5 mm avec percuteur)	EN 438-2-20	N	≥ 20 / Structures usage vertical ≥ 15		-			
Résistance au choc d'une bille de 324 g (hauteur de chute pour un diamètre d'empreinte ≤ 10 mm)	EN 438-2-21	mm	≥ 800 / Structures usage vertical ≥ 600		4 mm ≥ 1400 6-8-10-12,5 mm ≥ 1800			
Résistance aux fissurations sous sollicitation	EN 438-2-23	Classe ^(c)	≥ 4		-			
Résistance aux craquelures	EN 438-2-24	Classe ^(c)	-		≥ 4			

↑ Vertical use only

Tested according to EN438 requirements

	PRODUCT		HIGH PRESSURE LAMINATE SIGNATURE CREATION		COMPACT HPL SIGNATURE CREATION			
	QUALITY		Standard	Fire retardant	Standard	Fire retardant		
	FINISHES		FA - BRI - EXM - SUR GRA ↑ - LEG ↑ - ALG ↑ - ROC ↑ - ESA ↑ LIM ↑ - FUS ↑ - SEV ↑ - EPM ↑ - CUI ↑		FA - BRI - EXM - ROC ↑ - LIM ↑			
	THICKNESS		0,9 mm	1 mm	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm			
CHARACTERISTICS	TEST METHOD	UNITS						
Physical and dimensional properties								
Density	EN ISO 1183-1	g/cm ³	≥ 1,35		≥ 1,35			
Thickness tolerance	EN 438-2-5	mm	0.9mm +/- 0.10 mm 1.0 mm +/- 0.15 mm		4 mm : ± 0,30 / 6 mm : ± 0,40 8-10 mm : ± 0,50 / 12,5 mm : ± 0,60			
Length and width tolerance	EN 438-2-6	mm	- 0 / + 10		- 0 / + 10			
Straightness tolerance	EN 438-2-7	mm/m	≤ 1,5		≤ 1,5			
Squareness tolerance	EN 438-2-8	mm/m	≤ 1,5		≤ 1,5			
Flatness tolerance	EN 438-2-9	mm/m	≤ 60		4 mm : ≤ 8,0 / 6-8 mm : ≤ 5,0 10-12,5 mm : ≤ 3,0			
Dimensional stability at high temperature								
• Longitudinal	EN 438-2-17	%	≤ 0,55		4 mm : ≤ 0.40 / > 4 mm : ≤ 0.30			
• Transverse			≤ 1,05		4 mm : ≤ 0.80 / > 4 mm : ≤ 0.60			
Mechanical properties								
Modulus of elasticity	ISO 178 : 2010	MPa	-		≥ 9000			
Bending strength	ISO 178 : 2010	MPa	-		≥ 80			
Resistance to boiling water								
• Mass increase	EN 438-2-12	%	-		4 mm : ≤ 5 / Others : ≤ 2	4 mm : ≤ 7 / Others : ≤ 3		
• Thickness increase			-		4 mm : ≤ 6 / Others : ≤ 2	4 mm : ≤ 9 / Others : ≤ 6		
• Appearance*		Class ^(a)	≥ 1		≥ 1	≥ 1		
Impact resistance (small diameter ball) 5 mm with hammer	EN 438-2-20	N	≥ 20 / Vertical use finishes ≥ 15		-			
Impact resistance of a 324 g ball (drop height for ≤ 10 mm diameter imprint)	EN 438-2-21	mm	≥ 800 / Vertical use finishes ≥ 600		4 mm ≥ 1400 6-8-10-12,5 mm ≥ 1800			
Resistance to cracking under stress	EN 438-2-23	Class ^(c)	≥ 4		-			
Resistance to crazing	EN 438-2-24	Class ^(c)	-					

FR

Les informations figurant dans ce document sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits Polyrey® sur les propriétés essentielles des produits. Toutefois, Polyrey® ne peut en garantir l'exhaustivité. Les informations données peuvent être modifiées à tout moment, en raison de l'évolution de la technique, des gammes de produits, et plus largement de la modification éventuelle des normes, lois et règlements applicables aux produits. Les utilisateurs des produits Polyrey® doivent prendre tout renseignement sur l'adéquation des produits à l'usage qu'ils envisagent auprès de tout revendeur professionnel agréé par Polyrey® ou directement auprès de Polyrey®. Pour toute information complémentaire, les utilisateurs des produits sont invités à consulter le site polyrey.com. Polyrey® décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation des informations figurant dans cette documentation. L'information contenue ne concerne que les produits qui y sont présentés, ces derniers ne devant pas être utilisés à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. À défaut, Polyrey® décline toute responsabilité pour des usages ne correspondant pas aux dites précautions. Polyrey se réserve un droit de modification. Nous consulter pour confirmer les offres en cours et les conditions commerciales en vigueur.

EN

The information in this document is reliable and is intended to inform users of Polyrey®'s products about the essential properties of these products. However, Polyrey® cannot guarantee that the information is exhaustive. The information given may be modified at any time due to developments in technical characteristics or product ranges and, more generally, any changes in the standards, laws and regulations that apply to the products. Users of Polyrey®'s products should obtain information on the suitability of the products for their intended use from Polyrey®'s official professional resellers or directly from Polyrey®. For further information, product users are invited to consult polyrey.com. Polyrey® accepts no responsibility for the misuse of the information contained in this document. The information contained concerns the products shown and should not be used for any purpose other than that stated in the brochure. Polyrey® declines all responsibility for uses that do not comply with these precautions. Polyrey reserves the right to modify it. Please contact us to confirm current offers and trade terms.