

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION ET STRATIFIÉ COMPACT HPL Structures TOUCH



Touch

Ce protocole d'entretien s'applique sur les poses verticales et horizontales.

Il devra être adapté en fonction du trafic et de la zone concernée.

Il s'agit de recommandations générales. Il est recommandé de respecter les préconisations des fabricants de produits nettoyant.

Les structures Touch, Touch Roche et Touch Linimat possèdent des propriétés de surface innovantes. Elles sont facilement réparables aux micro rayures superficielles.

Nos produits ne nécessitent aucun traitement de protection de surface lors de la mise en service.

Ils bénéficient d'un traitement antibactérien par nature complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection. Le traitement antibactérien contribue au management d'hygiène générale en augmentant l'hygiène des surfaces par réduction des contaminations microbiennes.

1. MATERIEL DE NETTOYAGE OU DE RENOVATION



Balai à gazes jetables



Aspirateur



Nettoyeur vapeur



Eponge non abrasive



Eponge gommante



Lavette microfibres
Chiffon doux



Spatule en bois ou en
plastique



Fer à repasser



Papier de verre grain fin
(120)



Laine d'acier

2. CONSEILS D'ENTRETIEN

PÉRIODICITÉ	OPÉRATION	MÉTHODE	MATÉRIEL	PRODUIT D'ENTRETIEN	TECHNIQUE
Mise en service (nettoyage initial)	Dépoussiérage	Manuelle	   eau chaude de préférence	Produit détergent ménager ou eau savonneuse diluée	<ul style="list-style-type: none"> Pulvériser le détergent sur le chiffon et non sur la surface Commencer par frotter délicatement avec un chiffon doux en microfibres sec Procéder du propre vers le sale, et du haut vers le bas Respecter les temps de contact et préconisation de rinçage des produits détergents – éviter les produits trop concentrés et visqueux Rincer abondamment avec de l'eau chaude et essuyer toute humidité résiduelle avec un chiffon microfibre pour éviter la formation de traces résiduelles
		Automatisée	 	Eau déminéralisée	<ul style="list-style-type: none"> Procéder du propre vers le sale, et du haut vers le bas Utiliser des embouts avec brosse intégrée ou protéger avec lavette microfibre Essuyer avec un chiffon microfibre pour éviter la formation de traces persistantes
Entretien quotidien ou pluriquotidien selon la zone de risque	Dépoussiérage	Idem mise en service			
	Détartrage	Manuelle	  	Solution à base d'acide citrique ou acétique dilués 10 % ou vinaigre blanc ménager	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel des dépôts ou traces dues à l'eau Rinçage à l'eau chaude et essuyage avec lavette microfibres Si présence d'auréoles persistantes, utiliser une éponge gommante humide puis sécher au chiffon doux microfibres

3. CONSEILS DE DÉTACHAGE OU DE REMISE EN ÉTAT

PÉRIODICITÉ	OPÉRATION	MÉTHODE	MATÉRIEL	PRODUIT D'ENTRETIEN	TECHNIQUE
Fin de chantier & Vie du produit	Détachage des taches de colles, peinture, vernis	Manuelle	  	<ul style="list-style-type: none"> • Acétone • Alcool à brûler • Alcool ménager biosolvant • White Spirit 	<p>Essuyer le maximum de produits sans délai avant durcissement</p> <p>Taches récentes / fraîches :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage avec un chiffon doux et produit diluant • Nettoyage une éponge et de l'eau savonneuse pour retirer l'excédent de produit de nettoyage • Rinçage à l'eau et essuyage avec un chiffon doux microfibrés pour éviter la formation d'auréoles <p>Taches rebelles / anciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Répéter les opérations précédentes jusqu'à disparition ou atténuation de la tâche
	Détachage du mastic silicone	Manuelle	 	<ul style="list-style-type: none"> • Acétone • Alcool à brûler • Alcool ménager biosolvant • White Spirit 	<p>Essuyer le maximum de produit sans délai avant durcissement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Racler délicatement au préalable, sans rayer la surface • Nettoyage avec un chiffon doux et produit d'entretien • Nettoyage avec une éponge et de l'eau savonneuse pour retirer l'excédent de produit de nettoyage • Rinçage à l'eau et essuyage avec un chiffon doux microfibrés pour éviter la formation d'auréoles
	Détachage taches alimentaires (café, thé), matières organiques (sang), graisse, stylo...	Manuelle	  	<ul style="list-style-type: none"> • Eau savonneuse • Alcool ménager • Biosolvant 	<p>Taches récentes / fraîches :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Commencer par un essuyage immédiat avec un chiffon doux et sec • Si traces résiduelles, nettoyage manuel au chiffon doux avec, de préférence, de l'eau savonneuse - si traces persistantes utiliser un détergent ménager • Rinçage à l'eau • Toujours procéder à un essuyage avec un chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles <p>Taches rebelles / anciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'utilisation occasionnelle d'une éponge gomme (ou éponge magique) humidifiée avec eau savonneuse est possible sous réserve que l'action soit réalisée dans les heures qui suivent la dégradation. • Toujours procéder à un essuyage avec chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles
	Traces de doigts	Manuelle	 	Eau chaude	<p>Les structures Touch limitent considérablement les traces de doigts. Comme toutes surfaces, elles doivent faire l'objet de nettoyage régulier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage à sec avec un chiffon doux • Si traces résiduelles : rinçage à l'eau chaude et essuyage avec un chiffon doux et propre pour éviter la formation d'auréoles • Ne pas utiliser de détergent

PÉRIODICITÉ	OPÉRATION	MÉTHODE	MATÉRIEL	PRODUIT D'ENTRETIEN	TECHNIQUE
Rénovation	Réparation des micro-rayures superficielles	Manuelle		Eau chaude	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser l'éponge dans la zone de rayures superficielles. L'éponge peut être utilisée humide ou sèche. Frotter légèrement jusqu'à disparition des microrayures. Sécher la surface
		Manuelle	 	Eau chaude	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer un chiffon humidifié sur la surface à rénover Faire glisser de manière circulaire le fer chaud sur le chiffon doux à l'endroit de la surface à rénover. Ne pas laisser stagner le fer. Réaliser l'opération pendant quelques secondes Sécher la surface Renouveler l'opération jusqu'à complète disparition des microrayures
	NB : L'usage des deux méthodes de réparation de surface doit rester occasionnel afin de ne pas modifier l'aspect de la surface.				
Rénovation	Détachage des chants (Stratifié Compact HPL)	Manuelle	 		Uniquement pour la gamme Monochrom Stratifié Compact HPL Possibilité de poncer très légèrement le chant pour redonner l'aspect initial avec un papier grain fin ou laine d'acier
				Huile de lin ou vernis incolore	Pour redonner de la profondeur aux noyaux noirs ou extra-noir Appliquer l'huile de lin au chiffon doux ou le vernis au pinceau. Laisser sécher le vernis en suivant les instructions sur fournisseur

Résistance aux taches et aux produits chimiques

La surface acrylique des Stratifiés Haute Pression Touch, Touch Roche et Touch Linimat leur confère de très bonnes propriétés de résistance aux taches et aux produits chimiques (selon la norme EN438). Ils sont notamment résistants aux :

- **Taches usuelles** : café, thé, vinaigre, soda, huile, vernis, bétadine (tenue 16h), éosine (tenue 3h), ...
- **Produits de nettoyage ménager** : liquide de lavage, nettoyant pour vitre, solvant organique de type acétone, alcool ménager, white spirit, térébenthine, désinfectant du commerce, acide acétique ou citrique à 10%, eau oxygénée concentration 30%

Cependant, leurs microstructures mates profondes doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsque des taches de café ou thé stagnent plus de 2 heures sur la surface du matériau. En effet, ces dernières risqueraient de laisser de très légères traces, notamment sur les décors très clairs, plus sensibles. Il est recommandé de procéder à un nettoyage dès de l'agent tachant. A noter, la surface est non poreuse et fermée, la sensibilité à certaines taches n'est pas liée à l'absorption des liquides mais à la microstructure mate profonde.

Pour des applications sensibles, où les surfaces sont soumises à des agents agressifs (type produits acides ou alcalins à forte concentration) ou colorants, merci de nous consulter pour avis et test si nécessaire (salon de coiffure, paillasse de laboratoire...)

NE PAS UTILISER

- De produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine d'acier, savon noir, ...), ni d'éponge abrasive.
- De produits de polissage ou cire ou détergent visqueux, ou pouvant laisser un film gras (sauf sur les chants des Stratifiés Compact HPL).
- De nettoyants à base forte et acide fort, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie ou tuyauterie (anticalcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant pour argenterie...).

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

- Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau. Utiliser systématiquement une planche à découper.
- Ne jamais poser directement sur la surface des plats sortant du four ou des casseroles chaudes. Utiliser systématiquement des dessous de plat.
- Éviter de laisser de l'eau stagner sur la surface, ainsi que des récipients chauds et humides (ex théière, cafetière). En cas de traces dues à de l'eau stagnante ou du calcaire, se conformer aux recommandations de nettoyage ci-dessus.
- En usage plan de travail, placer une protection entre la cafetière et la surface pendant les opérations de détartrage, et procéder à la fin du détartrage à un nettoyage de la zone du plan pouvant avoir reçu des projections selon les recommandations de nettoyage ci-dessus.
- Privilégier un nettoyage utilisant le moins de produits nettoyant possible qui pourraient encrasser la surface. Toujours essuyer la surface avec un chiffon doux microfibres pour une surface sans trace.
- Déposer l'agent de nettoyage sur le chiffon, plutôt que directement sur la surface TOUCH.

4. CONSEILS POUR L'USAGE DES STRUCTURES

- Les zones 3 et 4 correspondent à des bâtiments hospitaliers.
- Les zones 1 et 2 correspondent à la fois à des bâtiments hospitaliers (zones moins sensibles) mais aussi aux lieux recevant du public avec nettoyage quotidien.

ZONES DE RISQUES***	APPLICATIONS / USAGE	PRODUITS	STRUCTURES	DÉCORS	ADAPTATION À L'USAGE
Zones 3 et 4 <ul style="list-style-type: none"> • Soins intensifs • Blocs aseptiques • ... 	Mural/vertical/horizontal	Stratifié HPL Stratifié Compact HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Non recommandé	Structures Touch non recommandées
Zones 1 et 2 <ul style="list-style-type: none"> • Zones d'accueil • Chambres • ... 	Mural/vertical	Stratifié HPL Stratifié Compact HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Tous décors	Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage
	Porte/vertical intensif	Stratifié HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Tous décors	Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage
	Cabines sanitaires, casiers, plan de toilette	Stratifié Compact HPL	TOUCH	Tous décors	Hors cabines de douche et zones humides
	Mobilier médical	Stratifié HPL Stratifié Compact HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Tous décors	Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage
	Mobilier non médical peu sollicité (meubles, tête de lit, étagère...)	Stratifié HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Tous décors	Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage
Surfaces horizontales tables, plan toilettes, banque accueil, bureau, charriot	Stratifié HPL Stratifié Compact HPL	TOUCH TOUCH ROCHE TOUCH LINIMAT	Tous décors	Procéder systématiquement à un essuyage de la surface après nettoyage	

*Les structures Touch profitent de propriétés antibactériennes par nature et ne nécessitent pas le label Sanitized®.

**Conformes aux réglementations sur les produits biocides EU 528/2012 et sur les substances chimiques REACH.

*** Les champs d'application de chaque zone à risque sont donnés à titre indicatif.